

COVERGUM EDILIZIA

Scheda tecnica***Technical data*****Impermeabilizzante acrilico
continuo**

Emulsione a base di resina stirolo acrilica esente da emollienti contenente cariche a granulometria opportunamente selezionata per conferire al prodotto una perfetta impermeabilizzazione. COVERGUM EDILIZIA ha un aspetto pastoso morbido, facilmente applicabile, resistente agli agenti atmosferici, agli agenti chimici. Aderisce perfettamente su tutte le superfici, plastica compresa, impermeabile all'acqua e ai vapori, mantiene una buona elasticità nel tempo, altamente riempitivo.

Caratteristiche tecniche:

- viscosità brookfield	cps	3000 +/- 200
- peso specifico	kg/lt	1.4 +/- 0.05
- residuo secco	%	68 +/- 2
- aspetto del film	gloss	opaco
- diluente	acqua	
- colore:	050 bianco, 021 rosso, 7040 grigio,	

Idoneità del fondo:

COVERGUM EDILIZIA è ideale come protettivo elastomerico su guaine bituminose, come impermeabilizzante su pareti verticali particolarmente esposte alle intemperie.

Preparazione del fondo:

La superficie da impermeabilizzare deve essere asciutta e pulita esente da corpi estranei vedi polvere eventuale muschio e/o parti in via di distacco, eventuali fessure vanno eliminare applicando a spatola COVERGUM EDILIZIA fino a saturazione. Rappezzi eseguiti con intonaco cementizio, stagionati di almeno 28 gg.

Applicazione:

COVERGUM EDILIZIA si applica a rullo o a pennello su cemento faccia a vista, intonaci verticali di tipo cementizio particolarmente esposte alle intemperie, pannelli di gesso, superfici già rivestite con guaina bituminosa.

Su superfici orizzontali può essere applicato a staggia in modo da ottenere spessori particolarmente elevati.

COVERGUM EDILIZIA

Scheda tecnica

Technical data

**Impermeabilizzante acrilico
continuo**

Applicazione: segue

Se si applica su superfici verticali in cemento o su intonaci cementizi, applicare una prima mano di prodotto diluito con acqua fino al 50% in vol. (7 lt di acqua su 14 lt di prodotto) in modo da premettere una forte penetrazione di prodotto nella superficie, aspettare qualche ora affinché si abbia

l'essiccazione al tatto e stendere a due mani incrociate intervallate di qualche ora, di prodotto non diluito. E' possibile frapporre tra le due mani di prodotto uno strato di fibra o rete in polipropilene che migliorerà la resistenza al graffio e al taglio.

Evitare l'applicazione in condizioni di tempo incerto con rischio di pioggia entro le 48 ore o in caso di forte caldo con temperature superiori ai 30° C.

Conservazione:

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).