



## SCHEDA TECNICA

### **COMPONENTE A:**

SMALTO EPOX ES.SOLV.

### **COMPONENTE B:**

CATALIZZ. PER EPOX E.S.

### **Descrizione:**

Prodotto a base di resine epossidiche al alta resistenza, cariche a granulometria selezionata e resine poliammidiche nel componente B.

Atossico, esente da solventi esenti da ritiri in essicazione.

Ideale per rivestimento, pavimenti e strutture varie in cemento rasato o compattato, ivi compresi, ambienti lavorazioni prodotti alimentari.

Si sconsiglia: l'utilizzo del prodotto in presenza di eccessiva umidità atmosferica o alte temperature. **Prodotto in conformità al D.lgs 152/99**

### **Caratteristiche fisiche:**

- film molto tenace
- ottima aderenza
- eccellente resistenza a molti prodotti chimici (solventi acidi e soluzioni di fenolo)
- alto solido
- ottima aderenza

ITALCOVER SRL

Sede e stabilimento: Via A. Caponnetto, 9 – 95040 Motta S.Anastasia (CT)  
Tel.+39 095 -306652 Fax.+39 095-5186536 Cell.348 1748465 email:[info@icover.it](mailto:info@icover.it)  
P.IVA 03155490877

## Caratteristiche tecniche:

- Viscosità CF 8/20 GRADI	sec	90 (dopo catalisi)
- Peso specifico	Kg/lt	1.05
- residuo secco	%	100
- Spessore ottimale	micron	50
- Resa teorica	mq/lt	5-6 (circa)
- Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
- Aspetto del film	gloss	85 - 90 lucido
- Diluente :		
- Essiccazione fuori polvere	minuti	6 -7H/20C°
- Essiccazione al tatto	ore	6-7/H20C°
- Essiccazione in profondità	ore	30-36H/30C°
- Sovrapplicazione	ore	24 ore a 20° C.
-Tempo di utilizzo dopo catalisi	minuti	30min/30C°
-Resistenza agli acidi diluiti	ottima	
-Resistenza agli alcali e soluz. Saline	ottima	

## Importante :

I supporti da rivestire devono essere esenti da umidità e parti di distacco.

Si sconsiglia: l'utilizzo del prodotto in presenza di eccessiva umidità atmosferica o alte temperature.

ITALCOVER SRL

Sede e stabilimento: Via A. Caponnetto, 9 – 95040 Motta S.Anastasia (CT)  
Tel.+39 095 -306652 Fax.+39 095-5186536 Cell.348 1748465 email:info@icover.it  
P.IVA 03155490877

### **Modalità di applicazione:**

L'applicazione consigliata prevede un fondo privo da presenza di umidità , pulito preferibilmente con sgrassante ove necessita (macchie di olio ,grassi vari ).

Il fondo dovrà essere trattato con una prima mano di primer per rendere il supporto idoneo alla verniciatura.

(Si consiglia di far passare almeno 24 H da ogni trattamento)

Per poi applicare prima e seconda mano di smalto.

ITALCOVER SRL

Sede e stabilimento: Via A. Caponnetto, 9 – 95040 Motta S.Anastasia (CT)  
Tel.+39 095 -306652 Fax.+39 095-5186536 Cell.348 1748465 email:[info@icover.it](mailto:info@icover.it)  
P.IVA 03155490877