

*** Scheda tecnica ****** Technical data Sheet ***

Idoneo come mano di fondo su tutti i lavori di carpenteria metallica e carrozzeria veicoli industriali e per l'industria metalmeccanica (macchine agricole, macchine utensili ecc.)

Disponibile nei seguenti colori: 007 Giallo Ossido, IC105 Rosso chassis, 7001 Grigio.

Caratteristiche fisiche:

- ottima aderenza su metallo
- buon potere anticorrosivo
- rapidità di essiccazione
- aspetto opaco
- resistente fino a 120° C.

Caratteristiche tecniche:

- Viscosità CF 8/20 gradi	sec.	14
- Peso specifico	Kg/lt	1.55
- residuo secco	%	76
- Spessore ottimale	micron	40
- Resa teorica	gr/mq	220-250
- Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
- Aspetto del film	gloss	opaco-satinato
- Diluente	Per smalti sintetici in rapp. al 15-20%	
- Essiccazione fuori polvere	minuti	15 a 18° C.
- Essiccazione al tatto	minuti	45 a 18° C.
- Essiccazione in profondità	ore	12 a 18° C.
- Sovrapplicazione	ore	12 - 24

NON APPLICARE se la temperatura d'esercizio supera i 30° C.

Modalità di applicazione:

Si applica su lamiera perfettamente pulita e sgrassata possibilmente sabbiata esente da ruggine e calamina.

Può essere sopravverniciato con se stesso e con smalti della serie RE821.000 e RE331.000

Configurazione pistola:

Pistola tradizionale a tazza, pressione 3-4 bar, ugello 1,5-1,8 mm

Pistola airless, pressione pompa 1:20 (140 bar), ugello 013 micropollici, 033 mm